

MIG-1CrMn

相当规格

AWS A5.28 ER80S-B2

GB/T 38279 G.55.M21.1CrMn

EN ISO -

特性与用途 |

1%Cr-0.5%Mn的珠光体热强钢，主要用于工作温度在520℃以下的1%Cr-0.5%Mn珠光体热强钢（15CrMo、20CrMo）珠光体热强钢，如电站锅炉管道、高压容器、石油设备等，也可用来焊接30CrMnSi铸钢。

注意事项 |

1、保护气体为80% Ar+20% CO₂。

2、...