

TS-309Mo

药皮类型: 铁钙型

相当规格

AWS A5.4 E309Mo-16

GB/T 983 E309Mo-16

EN ISO 3581-B ES309Mo-16

特性与用途

与TS-309Mo相比, 添加Mo, 使得E309Mo-16具有更好的耐腐蚀性能, 特别适用于焊接奥氏体合金钢以及奥氏

体、铁素体、马氏体、珠光体、贝氏体、双相钢、317不锈钢与碳钢, AISI316覆层钢的焊接。

注意事项

请参照第3页焊接工艺守则, 详细规定, 如: 预热温度、E8等注意事项。

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu

TS-309Mo
Tensile strength
MPa

直径及长度(mm)

2.0X350

3.2X350

4.0X400

5.0X350

152 | 手焊条